



BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319 WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE

COLORES DISPONIBLES:

- Blanco
- Terracota

DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante acrílico acuoso de excelente desempeño para superficies de concreto.

PROPIEDADES FÍSICAS:

% SÓLIDOS	57.0 - 61.0
pH	8.5 - 11.0
DENSIDAD (kg / l)	1.250 - 1.290
VISCOSIDAD BROOKFIELD (CPS)	10000 - 20000
TIEMPO DE SECADO (MINUTOS)	30 - 60

USOS:

Ideal para impermeabilizar losas de concreto planas o inclinadas en edificios, residencias, comercios, hoteles etc.

INFORMACION GENERAL.

Impermeabilizante con garantía de 5 años. El tiempo de vida puede variar, dependiendo de las condiciones ambientales, condiciones de la losa, el espesor que se aplico y el trabajo de aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, cera, aceites, partículas sueltas o mal adheridas y otros contaminantes.

Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.



HUGHSON
RECUBRIMIENTOS CON VIDA

BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319  WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

METODO DE APLICACIÓN: Resanar grietas o fisuras que presente la superficie con sellador acrílico.

SELLADO: En superficies nuevas debe diluir 3 partes de agua por una de impermeabilizante para sellar la superficie y posteriormente aplicar una primera y segunda mano sin diluir.

PRIMERA MANO: Después de haber sellado, aplicar primera mano sin diluir, aplicar 1 litro para 2 m² en un solo sentido.

SEGUNDA MANO: Aplique similar a primera mano, pero en sentido cruzado dejando secar de preferencia 24 horas entre mano y mano.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Cepillo de cerda o ixtle, brocha o rodillo.

RENDIMIENTO: Según el acabado de la superficie y del espesor de la película aplicada, sobre superficies nuevas porosas el rendimiento es de 1 a 1.5 litros por m² a dos manos. Para mantenimiento en superficies ya impermeabilizadas 1 litro por m². El espesor de la película formada es de 4.5 mm. Para mejores resultados colocar membrana de refuerzo.

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, evite temperaturas menores a 5°C y mayores a 35 °C, alejado del fuego, no almacenar en intemperie.
Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil